



SAKRET Bitumen-Dickbeschichtung BDB-1 K

BDB-1 K

Lösemittelfreie, 1-komponentige, kunststoffmodifizierte und faserarmierte Bitumen-Dickbeschichtung nach DIN 18195

Anwendungsbereiche:	<ul style="list-style-type: none">▪ Zur Außenabdichtung von erdberührten Bauteilen gegen Bodenfeuchtigkeit und nicht drückendes Wasser auf allen geeigneten Mauerwerken und Betonflächen								
	<ul style="list-style-type: none">▪ Geeignet zur Abdichtung von:<ul style="list-style-type: none">▪ Fundamenten▪ Kellern								
	<ul style="list-style-type: none">▪ Nicht geeignet zur Abdichtung von:<ul style="list-style-type: none">▪ Flachdächern▪ Behältern								
Eignung:	<ul style="list-style-type: none">▪ Für Wand▪ Für außen								
Eigenschaften:	<ul style="list-style-type: none">▪ Thixotrop eingestellt▪ Rissüberbrückend▪ Zähelastisch▪ Verarbeitungsfertig								
Materialbasis:	<ul style="list-style-type: none">▪ Lösemittelfreie Bitumenemulsion								
Technische Daten:	<table><tr><td>Rohdichte</td><td>1 kg/L</td></tr><tr><td>Verarbeitungstemperatur</td><td>+ 5 °C bis + 30 °C</td></tr><tr><td>regenfest</td><td>nach ca. 8 Stunden (DIN 52461:2000)</td></tr><tr><td>ausgehärtet</td><td>nach ca. 24 Stunden je Schicht</td></tr></table>	Rohdichte	1 kg/L	Verarbeitungstemperatur	+ 5 °C bis + 30 °C	regenfest	nach ca. 8 Stunden (DIN 52461:2000)	ausgehärtet	nach ca. 24 Stunden je Schicht
Rohdichte	1 kg/L								
Verarbeitungstemperatur	+ 5 °C bis + 30 °C								
regenfest	nach ca. 8 Stunden (DIN 52461:2000)								
ausgehärtet	nach ca. 24 Stunden je Schicht								



SAKRET Bitumen-Dickbeschichtung BDB-1 K

BDB-1 K

- Untergrundvorbereitung:**
- Innenecken und Außenkanten sind mit einem geeignetem Zementmörtel zu runden.
 - Der Untergrund muss eine feste, feinporige Oberfläche aufweisen. Er muss frei von Staub, Schalöl, Rissen, Lunkern, alten Anstrichen usw. und auch von anderen haftungsstörenden Schichten sein. Empfehlung: Um die Haftung der Beschichtung zu verbessern, empfehlen wir Sakret Grundierung E.
 - Eventuell Dichtungsschlämme oder Sperrmörtel als Zwischenabdichtung verwenden.
 - Hohlkehlen und Ausrundungen in Ecken sind unter Verwendung einer Zungenkelle mit SAKRET Zementmörtel ZM anzulegen.
 - Alte, fest haftende Bitumenabdichtungen können nach einer gründlichen Reinigung überarbeitet werden.
 - Offene Fugen von 2-5 mm sind vorab durch einen Zementmörtel zu schließen, dabei sind Blasen durch Poren oder Hohlstellen zu vermeiden.
 - Vertiefungen oder offene Stoßfugen > 5 mm sind immer mit SAKRET Zementmörtel ZM zu schließen.



SAKRET Bitumen-Dickbeschichtung BDB-1 K

BDB-1 K

Verarbeitung:

- Die Beschichtung wird auf der dem Wasser zugekehrten Seite aufgetragen.
- Material mittels Glätter oder Kelle in mindestens 2 Arbeitsgängen, mit oder ohne Trägereinlage, entsprechend den erforderlichen Schichtdicken auftragen.
- Bewegungsfugen und Bauwerkstrennfugen sind schlaufenförmig mit Fugenband zu überdecken und in die Flächenabdichtung einzubinden.
- Die Vertikale Wandabdichtung ist über die Fundamentseitenfläche bis Sohlenunterkante (100 mm) und ca. 300 mm über OK Gelände zu führen (Spritzwasserschutz).
- Bei Klinkermauerwerk soll die Abdichtung über die Klinkerauflage gezogen werden, um das Eindringen von Wasser während der Bauphase hinter die Abdichtungsschicht zu vermeiden.
- Aufstauendes Sickerwasser erfordert einen zweilagigen Auftrag mit Gewebeeinbettung.
- Bei Abdichtungen im Lastfall mäßige Beanspruchung (DIN 18195 Teil 5) sind an Kehlen und Kanten Gewebeerstärkungen einzubauen.
- Auch auf horizontalen Flächen sollten Gewebeeinlagen verwendet werden, um die Mindestschichtdicke sicherzustellen.
- Die Mindestschichtdicke darf an keiner Stelle unterschritten werden.
- Die erforderliche Nass-Schichtdicke ist in der folgenden Tabelle angegeben.
- Nass-Schichtdicken dürfen maximal um 100 % überschritten werden. Bei Ausführungen nach DIN 18195 Teil 5 und 6 sind grundsätzlich folgende Prüfungen durchzuführen:
 - Die Schichtdickenkontrolle erfolgt über Messungen der Nassschichtdicken, 20 Messungen je Objekt bzw. mindestens 20 Messungen je 100 m².
 - Die Durchtrocknungsprüfung erfolgt über Referenzproben. Bei einer Wand aus Kalksandstein wird ein Kalkstein der gleichen Art beschichtet und in der Baugrube gelagert. Durch mehrfaches Anschneiden der Beschichtung wird der Grad der Durchtrocknung erfasst.
 - Die Ergebnisse der Schichtdickenkontrollen und Durchtrocknungsprüfungen werden in einem Ausführungsprotokoll, das weitere Objektdaten erfasst, dokumentiert.

Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit und nichtstauendes Sickerwasser, (DIN 18195, Teil 4).

- Schichtdicke: nass 4,1 mm, trocken 3,0 mm was einem Verbrauch pro m² von ca. 2x 2,0-3 kg/m² entspricht.

Wichtig: Die 2 Schichten dürfen nass in nass verarbeitet werden.

Abdichtung gegen aufstauendes Sickerwasser, (DIN 18195, Teil 5).

- Schichtdicke: nass 5,4 mm, trocken 4,0 mm was einem Verbrauch pro m² von ca. 2 x 3,0 - 3,5 kg/m² entspricht.

Wichtig: Die 2. Schicht darf erst nach kompletter Durchtrocknung der ersten Schicht aufgetragen werden!

- Punktuelle Verklebung von Dämm- und Dränplatten: ca. 2 kg/m²

- Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten.



SAKRET Bitumen-Dickbeschichtung BDB-1 K

BDB-1 K

- Nachbehandlung:**
- Die frische Abdichtung muss vor Regen, Frost und starker Sonnenbestrahlung geschützt werden.
 - Durchdringung der Abdichtung möglichst im Bereich von nicht aufstauendem Sickerwasser einplanen.
 - Abdichtung nicht über längere Zeiträume freiliegen lassen, ggf. mit Schutzschicht versehen.
 - Bei aufstauendem Sickerwasser Glasseidengewebe vollflächig einbetten.
 - Gefäße, Werkzeuge, etc. sofort mit Wasser reinigen, da im ausgehärteten Zustand eine Reinigung nur noch mechanisch erfolgen kann.

- Lagerung:**
- Frostfrei, 12 Monate.

- Entsorgung:**
- Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben.
 - Ausgehärtete Materialreste können EAK - Schlüssel Nr. 54912 (Bitumen-, Asphalt-, Brikettabfälle) entsorgt werden.
 - Nicht ausgehärtete Produktreste: Abfallschlüssel: 54407 Bitumenemulsion.

- Hinweise:**
- Die technischen Daten beziehen sich grundsätzlich auf + 20°C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit.
 - Tieferen Temperaturen verlängern, höhere verkürzen die angegebenen Werte.
 - Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
 - Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen.
 - Alle nicht zu beschichtenden Anstrichflächen sorgfältig abdecken.
 - Spritzer auf allen Arten von Oberflächen sofort mit Wasser abwaschen.
 - Weitere Hinweise: siehe Sicherheitsdatenblatt im Internet unter <http://www.sakret.ch>

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke, mit geltenden Merkblättern sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertraglichen Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Weitere Hinweise können Sie dem Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

Lieferform Bitumen-Dickbeschichtung BDB-1 K:

Optik	Verbrauch je mm Schichtdicke	BE Gebinde	LE Menge	Artikel Nr.
schwarz	ca. 1 l/m ²	30 kg Eimer	18 St./Palette	99999194

Sie haben Anmerkungen zu diesem Technischen Merkblatt?
Schreiben Sie uns ...