



SAKRET Schlitz-, Verfüll- und Reparaturmörtel SVM

SVM

Hydraulisch erhärtender, zementärer Werk trockenmörtel
M 5 / SN EN 998-2

Anwendungsbereiche:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zum Verfüllen von Wandschlitzern, Installations- und Kabelschächten in Mauerwerk ▪ Als Verfüll- sowie als Gefachmörtel 	
Eignung:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Für Wand ▪ Für innen und außen 	
Eigenschaften:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wärmedämmend ▪ Rein mineralisch ▪ Hervorragendes Standvermögen ▪ Handverarbeitbar (auch mit geeigneten Maschinen verarbeitbar) 	
Materialbasis:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zement - SN EN 197 ▪ Mineralischer Leichtzuschlag ▪ Zusatzmittel und -stoffe zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften 	
Technische Daten:	Trockenrohichte	ca. 0,8 kg/dm ³
	Druckfestigkeit	> 5 N/mm ² nach 28 Tagen
	Wärmeleitfähigkeit Lambda _R	0,21 W/(m*K) für P=50% (Tabellenwert nach EN 1745)
	Verarbeitungstemperatur	+ 5 °C bis + 30 °C
	Anmachwasser	pro 1 kg ca. 0,43 - 0,56 l Gebindeaufdruck beachten Nähere Angaben siehe Gebindeaufdruck.
Untergrundvorbereitung:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Eine Putzarmierung ist im Bereich größerer Schlitzern zu empfehlen. ▪ Minderfeste Oberflächenschichten und Trennschichten (z. B. Schmutz, Staub, Fett, Öl, Farbreste u. ä.) sind rückstandslos zu entfernen. ▪ Zur Gefachverfüllung stabile innenseitige Schalung anbringen, Dreiecksleiste oder -nut ansetzen. ▪ Für neuartige Untergründe, gelten die dies bzgl. Verarbeitungsvorschriften der Hersteller. ▪ Untergrundprüfung/-vorbereitung stets entsprechend VOB / C - ATV - DIN 18350, DIN V 18550 vornehmen. ▪ Der Untergrund muss fest, tragfähig und frei von Rissen sein. 	



SAKRET Schlitz-, Verfüll- und Reparaturmörtel SVM

SVM

Verarbeitung:

- In einem sauberen Gefäß mit sauberem, kaltem Leitungswasser knollenfrei und in verarbeitungsgerechter Konsistenz anmischen.
- Durch weitere Wasserzugabe ist die Konsistenz ggf. nachzustellen.
- Gefachverfüllung lagenweise einbringen, nach Erreichen der vorgeschriebenen Dicke eine Standzeit von ca. 1 Tag pro mm einhalten, anschließend mit SAKRET Klebe- und Armierungsmörtel KAM mit Gewebeeinlage abspachteln (Putz durch Kellenschnitt vom Holz trennen).
- Verfüllte Schlitz- oder Flächen vor Beginn der Abbindephase mit Latte oder Reibebrett abziehen.
- Vor dem Verputzen sollte der Mörtel ausreichend abgebunden, trocken und erhärtet sein.

Nachbehandlung:

- Vor zu schneller Austrocknung und Witterungseinflüssen wie Sonne, Wind, Schlagregen und Frost schützen.
- Gefäße, Werkzeuge, etc. sofort mit Wasser reinigen, da im ausgehärteten Zustand eine Reinigung nur noch mechanisch erfolgen kann.

Lagerung:

- Witterungsgeschützt, auf Holzrosten, kühl und trocken.
- Angebrochene Gebinde sofort verschließen und innerhalb kürzester Zeit verbrauchen.
- Nicht angebrochene Gebinde bei sachgerechter Lagerung 9 Monate ab Herstellungsdatum haltbar.
- Chromatarm gemäß Richtlinie 2003 / 53 / EG, GISCODE ZP1.

Entsorgung:

- Ausgehärtete Produktreste sind unter dem Abfallschlüssel (AVV) 17 09 04 - gemischte Bau- und Abbruchabfälle (ohne Quecksilber, PCB und ohne gefährliche Stoffe) zu entsorgen.

Hinweise:

- Die technischen Daten beziehen sich grundsätzlich auf + 20°C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit.
- Tiefere Temperaturen verlängern, höhere verkürzen die angegebenen Werte.
- Das abbindende Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung, Zugluft, Frost und zu hohen (> +30°C) und zu niedrigen (< +5°C) Temperaturen schützen.
- Außer reinem Wasser darf nichts zugegeben werden.
- In Zweifelsfällen Beratung bei SAKRET anfordern.
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Weitere Hinweise: siehe Sicherheitsdatenblatt im Internet unter <http://www.sakret.ch>

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke, mit geltenden Merkblättern sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertraglichen Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Weitere Hinweise können Sie dem Sicherheitsdatenblatt entnehmen.



SAKRET Schlitz-, Verfüll- und Reparaturmörtel SVM

SVM

Lieferform Schlitz-, Verfüll- und Reparaturmörtel SVM:

Optik	Ergiebigkeit	BE Gebinde	LE Menge	Artikel Nr.
grau	ca. 40 l Frischmörtel	25 kg Sack	42 St./Palette	99999234

Dieses Produkt ist nur regional lieferbar, bitte wenden Sie sich an Ihren SAKRET-Verkaufsberater.

Sie haben Anmerkungen zu diesem Technischen Merkblatt?
Schreiben Sie uns ...